

Opis produktu

Naturalna, brązowa tekstura Moon Kraft wykonana z wysokiej jakości włókien pierwotnych wyróżnia się unikalnym, ekologicznie atrakcyjnym wyglądem. Produkt jest niewybielany, co pozwala ograniczyć zużycie wody i zasobów w procesie produkcji, a jednocześnie gwarantuje wysoką trwałość – odporność na wilgoć, rozwarstwienie i rozdarcie. Dzięki swojej całkowitej wolności od tworzyw sztucznych, Moon Kraft podlega recyklingowi, jest podatny na kompostowanie oraz biodegradację. Tekstura stanowi idealne rozwiązanie dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego.

Zastosowanie

- Opakowania spożywcze (żywność mrożona, chłodzona, przetworzona)
- Opakowania typu fast-food
- Kubki
- Tacki i miseczki
- Opakowania zbiorcze (lekkie i wytrzymałe)
- Multipacki

Certyfikaty

- FSC
- ISEGA dla bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Nadaje się do recyklingu

Specyfikacja produktu

|                                            |                  |                      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GRAMATURA                                  | g/m <sup>2</sup> | ISO 536 (±3%)        | 190  | 210  | 230   | 250   | 260   | 270   | 280   | 300   | 320   |
| GRUBOŚĆ                                    | µm               | ISO 534 (±3%)        | 275  | 305  | 335   | 365   | 380   | 395   | 410   | 450   | 465   |
| SZTYWNOŚĆ TABER 15° MD                     | mN×m             | ISO 2493 (min. -15%) | 7,34 | 8,11 | 10,78 | 13,56 | 14,89 | 15,67 | 18,67 | 22,78 | 27,22 |
| SZTYWNOŚĆ TABER 15° CD                     | mN×m             | ISO 2943 (min. -15%) | 3,32 | 3,67 | 5,00  | 5,56  | 7,00  | 8,00  | 9,00  | 11,00 | 11,33 |
| JASNOŚĆ GÓRA/ SPÓD                         | %                | ISO 2470-2 (≥)       | 15,0 | 15,0 | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  |
| GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI PPS GÓRA              | µm               | ISO 8791 (≤)         | 8,0  | 8,0  | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZWARSTWIE NIE SCOTT BOND | J/m <sup>2</sup> | TAPPI 569 (≥)        | 120  | 120  | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   |
| WILGOTNOŚĆ                                 | %                | ISO 287 (±1,5)       | 8,0  | 8,0  | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   |
| COBB 60S GÓRA/SPÓD                         | g/m <sup>2</sup> | ISO 535 (≤)          | 35   | 35   | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    |

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / [odyspap@odyspap.pl](mailto:odyspap@odyspap.pl)

web / [www.odyspap.pl](http://www.odyspap.pl)

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Moon Kraft KARTON KRAFT CELULOZOWY

 **Dodatkowe informacje**

Produkt jest dostępny w sprzedaży indenty, realizowanej na specjalne zamówienie.

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / [odyspap@odyspap.pl](mailto:odyspap@odyspap.pl)

web / [www.odyspap.pl](http://www.odyspap.pl)

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



**Moon Kraft KARTON KRAFT CELULOZOWY**