

Opis produktu

Wielowarstwowa tekstura wyprodukowana w 100% z recyklingowych włókien pochodzących z segregowanej makulatury. Dzięki trzykrotnemu powleczeniu awersu zapewnia wyjątkową gładkość powierzchni, co ułatwia drukowanie i nadaje produktom elegancki wygląd. Powleczony rewers również pozwala na wykonanie zadruku bardzo dobrej jakości. Cechuje ją wysoka jasność oraz nieprzezroczystość a jednocześnie jest wytrzymała i sztywna. Przyczynia się do ochrony środowiska i minimalizuje zużycie zasobów naturalnych.

Zastosowanie

- Produkcja opakowań ogólnego zastosowania
- Farmacja i ochrona zdrowia
- Kosmetyki i środki higieny osobistej
- Blistry

Certyfikaty

- FSC

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m²	ISO 536 (±4%)	230	240*	250	260*	280*	300	350	400	450*	500*
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±10µm)	272	282	290	300	330	355	420	485	555	615
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD	mN×m	ISO 2493-2 (>)	4,9	5,4	5,9	6,4	7,7	10,3	16,2	21,6	30,4	39,7
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD	mN×m	ISO 2493-2 (>)	1,8	2,0	2,3	2,5	3,9	4,9	7,4	9,8	12,8	17,4
WYTRZYMAŁOŚĆ POW. NA ZRYWANIE	kg/cm²	ISO 2759 (>)	3,5	4,0	4,3	4,6	5,0	5,5	6,2	7,0	7,7	8,5
WILGOTNOŚĆ	%	ISO 287 (±1,5%)	5,9	5,9	6,1	6,1	6,7	6,7	7,1	7,1	7,3	7,3
JASNOŚĆ	%	ISO 2470-1 (>)	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
BIAŁOŚĆ	%	MET. HUNTER'A (>)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
POŁYSK	%	ISO 8254-1 (±5,0)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Dodatkowe informacje

* gramatura dostępna na specjalne zamówienie

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web / www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



GT2 Seha KARTON GT