

Opis produktu

Star Board C1S to wysokiej klasy karton SBS, charakteryzujący się dwukrotnym powleczeniem awersu i jednokrotnym, lekkim powleczeniem rewersu. Doskonale sprawdza się w wymagających aplikacjach graficznych oraz w produkcji luksusowych opakowań dla kosmetyków, perfum, alkoholi i czekolad.

Zastosowanie

- Opakowania na czekolady
- Opakowania alkoholi luksusowych
- Opakowania dla produktów pielęgnacji osobistej
- Opakowania na lekarstwa i wyroby medyczne
- Okladki książek
- Kalendarze
- Foldery
- Displaye

Certyfikaty

- FSC
- Kompostowalny przemysłowo EN 13432
- Kompostowalny w warunkach domowych
- PTS-DF 105/2019
- Nadaje się do recyklingu

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m ²	EN ISO 536 (±4%)	190	210	220*	230	250	275	300	330	350	380
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±4%)	200	230	265	270	300	330	365	415	445	485
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD	mN×m		3,6	5,1	6,0	7,7	10,1	13,0	18,1	24,2	28	35,7
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD	mN×m		1,7	2,4	3,0	3,6	4,8	6,3	8,7	11,6	13	16,9
WILGOTNOŚĆ	%	ISO 287 (±1, ±1,5**)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	6,0
JASNOŚĆ ISO C/2° GÓRA	%	ISO 2470-1 (min. 92%)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
JASNOŚĆ ISO C/2° SPÓD	%	ISO 2470-1 (min. 90%)	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
JASNOŚĆ D65/10° GÓRA	%	ISO 2470-2	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
GLADKOŚĆ PPS 10 GÓRA	µm	ISO 8791-4 (max. 1,4)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
GLADKOŚĆ PPS 10 SPÓD	µm	ISO 8791-4	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
GLADKOŚĆ BENDTSEN GÓRA	ml/min	ISO 8791-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web / www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Star Board C1S KARTON SBS CELULOZOWY

GŁADKOŚĆ BENDTSEN SPÓD	ml/min	ISO 8791-2	<100	<100	<200	<200	<200	<200	<200	<300	<300	<400
POLYSK 75°	%	ISO 8254-1	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
ROZWARSTWIENIE SCOTT BOND	J/m2	TAPPI 569 (min. 140)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
TEST ROBINSON CHOCOLATE		EN 1230-2	Max. 1 przy rocznym przechowywaniu w rolach/paletach									

Dodatkowe informacje

* ograniczona dostępność ** dla gramatur w zakresie 330-380 g/m2

