

Opis produktu

Heart Board High Bulk to jednostronnie powlekany karton o podwyższonej objętości, który łączy lekkość z imponującą sztywnością. Jego gładka powierzchnia przynosi znakomite efekty podczas druku, gwarantując żywe barwy i wyrazistą ostrość detali. Konstrukcja materiału sprawia, że opakowania zachowują doskonałą formę i stabilność nawet przy wymagających procesach wykrawania i składania. Produkt umożliwia szereg uszlachetnień, takich jak foliowanie, laminowanie czy lakierowanie UV, podkreślając prestiż każdej realizacji. Heart Board High Bulk stanowi idealne rozwiązanie dla branży opakowań luksusowych, reklamowych i specjalistycznych, gdzie liczy się połączenie estetyki z niezawodnością.

Zastosowanie

- Opakowania premium
- Opakowania spożywcze (bezpośredni kontakt z żywnością)
- Opakowania medyczne
- Opakowania na zabawki
- Teczki, kalendarze, okładki

Certyfikaty

- FSC
- Nadaje się do recyklingu

Specyfikacja produktu

|                       |                  |                      |      |      |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GRAMATURA             | g/m <sup>2</sup> | ISO 536 (±3%)        | 210  | 235  | 250   | 270   | 300   | 325   | 350   |
| GRUBOŚĆ               | µm               | ISO 534 (15%)        | 305  | 355  | 380   | 410   | 460   | 510   | 560   |
| SZTYWNOŚĆ CD          | mN×m             | ISO 2493 (min. -20%) | 3.60 | 4.80 | 5.80  | 7.10  | 9.40  | 13.20 | 15.00 |
| SZTYWNOŚĆ MD          | mN×m             | ISO 2943 (min. -20%) | 6.80 | 8.60 | 10.80 | 13.00 | 17.60 | 23.00 | 28.40 |
| COBB 60 GÓRA          | g/m <sup>2</sup> | ISO 535              | ≤60  | ≤60  | ≤60   | ≤60   | ≤60   | ≤60   | ≤60   |
| JASNOŚĆ GÓRA          | %                | ISO 2470             | ≥89  | ≥89  | ≥89   | ≥89   | ≥89   | ≥89   | ≥89   |
| JASNOŚĆ SPÓD          | %                | ISO 2470             | ≥87  | ≥87  | ≥87   | ≥87   | ≥87   | ≥87   | ≥87   |
| POŁYSK 75°            | %                | ISO 8254             | ≥40  | ≥40  | ≥40   | ≥40   | ≥40   | ≥40   | ≥40   |
| CHROPOWATOŚĆ PPS GÓRA | µm               | ISO 8791             | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6  | ≤1,6  | ≤1,6  | ≤1,6  | ≤1,6  |
| WILGOTNOŚĆ            | %                | ISO 287 (±1,5)       | 7.5  | 7.5  | 7.5   | 7.5   | 7.5   | 7.5   | 7.5   |

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / [odyspap@odyspap.pl](mailto:odyspap@odyspap.pl)

web / [www.odyspap.pl](http://www.odyspap.pl)

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Heart Board High Bulk KARTON GC1