

Opis produktu

Powlekana tektura siarczanowa klasy spożywczej posiada biały awers idealny do precyzyjnego druku offsetowego. Rewers wykonany z ekologicznego naturalnego włókna ogranicza użycie środków wybielających i minimalizuje etapy produkcji. Star Kraft cechuje się wysoką odpornością na wilgoć, rozwarstwienie i rozdarcie oraz doskonałą wydajnością przetwarzania, co czyni ją idealnym rozwiązaniem w opakowaniach żywności mrożonej, chłodzonej i przetworzonej

Zastosowanie

- Opakowania spożywcze (żywność mrożona, chłodzona, przetworzona)
- Opakowania typu fast-food
- Opakowania na słodczyce
- Opakowania na alkohole
- Opakowania zbiorcze (lekkie i wytrzymałe)
- Multipacki

Certyfikaty

- FSC
- ISEGA dla bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Nadaje się do recyklingu

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m ²	ISO 536 (±3%)	200	230	250	270	300	325	360
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±3%)	305	355	395	440	495	550	600
SZTYWNOŚĆ TABER 15° MD	mN×m	ISO 2493 (min. -15%)	7,2	10,6	15,8	20,0	27,0	34,2	42,8
SZTYWNOŚĆ TABER 15° CD	mN×m	ISO 2943 (min. -15%)	3,9	5,7	8,4	10,6	14,3	18,1	22,6
JASNOŚĆ GÓRA	%	ISO 2470-2 (≥)	78	78	78	78	78	78	78
GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI PPS GÓRA	µm	ISO 8791 (≤)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZWARSTWIENIE SCOTT BOND	J/m ²	TAPPI 569 (≥)	130	130	130	130	130	130	130
POŁYSK GÓRA	%	ISO 8254 (≥)	30	30	30	30	30	30	30
WILGOTNOŚĆ	%	ISO 287 (±1,5%)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
COBB 180S GÓRA/SPÓD	g/m ²	ISO 535 (≤)	60	60	60	60	60	60	60



 Dodatkowe informacje

Produkt jest dostępny w sprzedaży indentowej, realizowanej na specjalne zamówienie.

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web / www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Star Kraft KARTON KRAFT CELULOZOWY