

Opis produktu

Wielowarstwowa tekstura wyprodukowana w 100% z recyklingowych włókien pochodzących z segregowanej makulatury. Dzięki trzykrotnemu powłoczeniu zapewnia wyjątkową gładkość powierzchni, co ułatwia drukowanie i nadaje produktom elegancki wygląd. Cechuje ją wysoka jasność oraz nieprzezroczystość a jednocześnie jest wytrzymała i sztywna. Przyczynia się do ochrony środowiska i minimalizuje zużycie zasobów naturalnych.

Zastosowanie

- Produkcja opakowań ogólnego zastosowania
- Farmacja i ochrona zdrowia
- Kosmetyki i środki higieny osobistej

Certyfikaty

- FSC

Specyfikacja produktu

GRAMATURA	g/m ²	ISO 536 (±4%)	220*	230	240*	250	260*	270*	280*	300	320*	350	400	450*	480*	500*	550*	600*
GRUBOŚĆ	µm	ISO 534 (±10µm)	265	275	280	295	310	328	340	370	400	440	505	573	600	640	695	765
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD	mN×m	ISO 2493-2 (>)	4,4	4,7	5,1	5,9	6,4	7,8	8,3	10,3	13,7	17,7	24,5	29,4	38,3	41,2	50,0	60,8
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD	mN×m	ISO 2493-2 (>)	1,6	1,8	2,0	2,5	2,7	3,1	3,4	4,4	5,4	6,9	9,8	12,8	16,6	17,7	21,6	25,5
WYTRZYMAŁOŚĆ POW. NA ZRYWANIE	kg/cm ²	ISO 2759 (>)	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8	6,5	7,0	7,3	7,5	8,0	8,3
WILGOTNOŚĆ	%	ISO 287 (±1,5%)	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,7	6,7	6,7	6,7	7,3	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
JASNOŚĆ	%	ISO 2470-1 (>)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
BIAŁOŚĆ	%	MET. HUNTER'A (>)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
POŁYSK	%	ISO 8254-1 (±5,0)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Dodatkowe informacje

gramatury dostępne w stałej ofercie: 230, 250, 300, 350, 400

* gramatura dostępna na specjalne zamówienie

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę lub napisz wiadomość:

e-mail / odyspap@odyspap.pl

web www.odyspap.pl

Zeskanuj kod, aby znaleźć swojego lokalnego przedstawiciela handlowego



Seha GD2 KARTON GD2