

Munken Print Cream

Tworząc papier Munken Print Cream stawialiśmy sobie za cel wyprodukowanie idealnego papieru do książek. Łącząc najlepsze właściwości papierów drzewnych i bezdrzewnych osiągnęliśmy materiał o nowej jakości, którego parametry techniczne są zoptymalizowane do produkcji książek. Rezultatem jest wysokiej jakości zaklejany powierzchniowo papier o kremowym odcieniu oraz o fakturze i sztywności odpowiedniej do większości rodzajów książek, drukowanych w kolorze lub czarno-białych. Papier Munken Print Cream, w arkuszach i zwojach, dostępny jest w szerokiej gamie spulchnień i gramatur, co umożliwia drukowanie okładek i wkładek tej samej jakości. Występuje również wersja biała: Munken Print White. Papier Munken Print Cream 300 g/m² wypróbuj na okładkę!

Munken Print Cream można zamówić w wersji Multifunctional, przystosowanej do druku cyfrowego w technice HSIJ (High Speed InkJet).

Standardowe produkty Munken Print Cream dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of
responsible forestry



Specyfikacje

Podstawowe informacje:	Druk tekstu, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach
Powierzchnia:	Niepowlekany, zaklejany powierzchniowo
Odcień:	Kremowy
Techniki drukowania:	Offset, Flexo, Druk laserowy czarno-biały, Druk atramentowy czarno-biały
Certyfikaty/Oświadczenia:	FSC_C020637, PEFC_053399, EU Ecolabel, ECF, EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Kontakt z żywnością, Cradle to Cradle Certified®, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing , ISO 9001, ArcticPaper.Translations.Product.Statements.ISO_50001

Munken Print Cream 15

Gramatura (g/m²)	70	80	90	100	115	150	300 ^B
Nieprzezroczystość (%)	87	89	91	92	94	96	100
Grubość (µm)	105	120	135	150	172	225	450
Wolumen (grubość/gramatura)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Białość (CIE)	60	60	60	60	60	60	60
Jasność (ISO 2470/D65 %)	82	82	82	82	82	82	82
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	300	300	300	300	300	300	300

^B Papier kaszerowany

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Munken Print Cream 18

Gramatura (g/m ²)	70	80	90	100	115	150 ^D
Nieprzezroczystość (%)	87	89	91	92	94	96
Grubość (µm)	124	144	162	180	209	270
Wolumen (grubość/gramatura)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Białość (CIE)	60	60	60	60	60	60
Jasność (ISO 2470/D65 %)	82	82	82	82	82	82
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	500	500	500	500	500	500

^D Niestandardowa produkcja. Min. 10 ton w rozkroju odpowiadającym możliwościom maszyny.

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Munken Print Cream 20

Gramatura (g/m²)	70 ^D	80	90	100
Nieprzezroczystość (%)	87	89	91	92
Grubość (µm)	140	160	180	200
Wolumen (grubość/gramatura)	2.0	2.0	2.0	2.0
Białość (CIE)	60	60	60	60
Jasność (ISO 2470/D65 %)	82	82	82	82
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	1200	1200	1200	1200

^D Niestandardowa produkcja. Min. 10 ton w rozkroju odpowiadającym możliwościom maszyny.

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.