

G-Silk

Papier G-Silk to swoisty paradoks. To powlekany papier półmatowy przeznaczony do druku wysokiej jakości obrazów. Charakteryzuje się optymalnym wolumenem, wysoką nieprzezroczystością, sztywnością i doskonałymi właściwościami drukowymi. Jego pozbawiona refleksów, gładka powierzchnia jest przyjazna dla czytelnika, a zadrukowane obszary odznaczają się dużą intensywnością barw. Jest to idealne podłoże do drukowania zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Świetnie sprawdza się w różnych procesach obróbki introligatorskiej. Papier G-Silk doskonale nadaje się do drukowania albumów, okładek, luksusowych czasopism, materiałów reklamowych, katalogów, folderów, plakatów, wkładek i pocztówek.

Papier G-Silk jest dostępny zarówno w postaci arkuszy, jak i zwojów w różnych formatach i gramaturach od 90 do 250 g/m². Standardowe produkty z gamy G-Silk są dostępne z certyfikatem FSC® — oznaczenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej. www.fsc.org. Certyfikat FSC-C007342 i PEFC™ PEFC/05-33-98.



Specyfikacje

Podstawowe informacje:	Druk wielobarwny, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach
Powierzchnia:	Powlekany, Półmatowy
Odcień:	Biały
Techniki drukowania:	Offset zwojowy (heatset), Offset arkuszowy, Flexo, Druk laserowy, HP Indigo
Certyfikaty/Oświadczenia:	FSC_C007342, PEFC_053398, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing , ECF, ISO 14001, EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Kontakt z żywnością, Cradle to Cradle Certified®

G-Silk

Gramatura (g/m²)	90	100	115	130	150	170	200	250
Nieprzezroczystość (%)	92	94.5	96	97	98	98	99	99.5
Grubość (µm)	82	91	107	125	145	165	203	255
Wolumen (grubość/gramatura)	0.91	0.91	0.93	0.96	0.97	0.97	1.02	1.02
Białość (CIE)	119	119	119	119	119	119	119	119
Jasność (ISO 2470/D65 %)	97	97	97	97	97	97	97	97
Gładkość (PPS, µm)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2
Połysk (TAPPI T 480: 75°, g.u.)	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30

Zalecana liniatura rastra, max 175 lpi.
Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.